

PU RESINA

G1



**Permeabilidad
al agua**



Baja viscosidad



Alta elongación



**Resistencia a
la tracción**



**Resistencia a
la interperie**



**5 años
garantía**
defectos de fábrica

Para uso interior
y exterior

- Presentación: 200 kg / 20 kg por estañon
- Apariencia: Líquido incoloro
- Resistencia a la tracción: ≥ 0.5 MPa
- Viscosidad: 4000 ± 2000 CPS / 25°C
- Elongación: $\geq 70\%$
- Contenido sólido: $100 \pm 2\%$
- Deformación vertical: 0.6 – 1.8 mm
- NCO: $9 \pm 0.3\%$
- Absorción de impacto: 34 – 50

- Tiempo de secado: 24 horas (25°C)
- Gravedad específica: 1.1 – 1.2
- Vida útil: 6 meses
- Avisos: Sellar correctamente después de usarse.
Limpiar el equipo con solventes tipo éster etílico o butílico después de su uso.

**Buen desempeño adhesivo sobre:
Bases de asfalto y concreto.**